



+ PRODUITS

- Label alimentaire Ianesco.
- EN 15651-1, EN 15651-2, EN 15651-3.
- Cartouche issue de plastique recyclé.
- Spécial matériaux synthétiques.
- Remise en eau en 1h.
- Traité antifongique.
- Bonne adhérence sur de nombreux supports lisses et vitrifiés
- Conçu pour les joints en salle blanche (hors restriction de silicone) et chambre froide, matériaux synthétiques.



DESCRIPTION GENERALE

- Mastic sanitaire monocomposant à réticulation neutre, traité fongicide, qui se transforme en un caoutchouc extrêmement élastique au contact de l'humidité atmosphérique.
- Résistant aux moisissures en applications domestiques et industrielles.
- Elasticité permanente.

DOMAINE D'APPLICATION

- Résistant aux UV, brouillard salin, à l'ozone et aux variations de températures extrêmes.
- Joint d'étanchéité périphérique et de resserrage pour appareils de cuisines et salles de bains avec plans, wc, douches, etc.
- Etanchéité des joints en milieu humide et confiné sur verre et menuiserie en aluminium.
- Joint d'étanchéité et de finition en chambre froide et/ou salle blanche (*hors restriction de silicone) : entre mur et carrelage, angle mur carrelé/ mur carrelé, tablette/mur, mur/sol, panneaux de PVC, etc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE

- Base : Neutre Alcoxy.
- Consistance : Pâte thixotrope.
- Poids spécifique : Approx. 1,02 g/ml.
- Sec au toucher : 10-20 minutes (à 23°C; 50% R.H.).

- Formation de peau : Approx. 20-30 minutes (à 23°C; 50% R.H.).
- Vitesse de polymérisation : Approx. 2-3 mm/24 h.
- Résistance au fluage : (ISO 7390) 0 mm.
- Reprise élastique : (ISO 7389) >85%.
- Dureté shore A : (ISO 868) Approx. 28.
- Température d'application : entre +5 °C à +40 °C.
- Température de service : -40 °C à +140 °C.
- Propriétés mécaniques :
 - Epaisseur : 2mm, S2 haltères – ISO 37.
 - Tension maximale : 0,7 Mpa.
 - Allongement à la rupture : 400%.

Ces valeurs dépendent de l'environnement et sont fonction de facteurs comme la température, l'humidité et le type de supports. Le temps de réticulation sera étendu à basse température et augmentera suivant l'épaisseur du film .

MESURE DE SÉCURITÉ

Respecter les consignes d'hygiène et de sécurité.

Consulter nos fiches techniques et de sécurité.

Les renseignements ci-dessus regroupent nos connaissances à ce jour.

L'utilisation reste sous le contrôle du client.

Une utilisation non conforme à nos préconisations ou à nos mises en garde ne peut engager notre responsabilité.

CODES ET CONDITIONNEMENT

Coloris	Conditionnement	Code (1 pièce)
Blanc	Cartouche*	444 857
Blanc	Carton**	445 116
Translucide	Cartouche*	444 864
Translucide	Carton**	445 123

* Cartouche de 300 ml

** Carton de 24 cartouches